



## COLORIFICIO GUELFI SRL

Via G. Benucci 19-21  
05100 TERNI (TR) ITALY  
Tel.: 0744 611312  
[www.guelfi.it](http://www.guelfi.it)  
mail.: [guelfi@guelfi.it](mailto:guelfi@guelfi.it)

---

### Scheda tecnica

## CASABIANCA

### PITTURA MURALE PER INTERNI

Pittura murale per interni di buona scorrevolezza, pennellabilità, copertura , adatta per la tinteggiatura di locali interni dove non sia necessaria la resistenza al lavaggio.  
Di facile utilizzo, non fa colature, d'aspetto vellutato.  
Prodotto atossico, inodore e non infiammabile.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto è indicato per applicazioni su supporti di ambienti interni di abitazioni, capannoni, ecc..  
Applicabile su intonaci nuovi e vecchi a base gesso, a base calce-cemento, superfici in cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, purché asciutti, compatti e ben aderenti.  
Se il supporto da trattare presenta varie mani di tinteggiatura, è necessario raschiare, spazzolare, carteggiare.  
Successivamente, se necessario, dopo idonea preparazione del fondo a mezzo stuccatura, rasatura e mano di isolante FISSATIVO GS 4 EXTRA o ACRIFOND, procedere alla tinteggiatura con due mani a finire di CASABIANCA.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

COLORE	Bianco opaco.
APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo.
DILUZIONE	Acqua potabile al 25%-30% secondo assorbimento supporto.
RESA	4-5 mq per litro secondo supporto.
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 3 h Sovrapplicazione: 7/8 h Completa: 24 h
PESO SPECIFICO	1400-1470 gr / Lt.
CONSERVAZIONE	In confezione integra, ben chiusa, al riparo da gelo e fonti di calore 1 anno
TIPOLOGIA RIFIUTI	Secchio vuoto: speciali assimilabili urbani. Secchio con residui: speciali.
<b>EUH208</b>	Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Può provocare una reazione allergica.
<b>Direttiva 2004/42/CE</b>	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (base Acqua): 30 g/l (2010). CASABIANCA nelle condizioni di Utilizzo contiene meno di 29 g/l di VOC
<b>D.Lgs 161/2006</b>	

Le informazioni della presente scheda, sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti . Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.  
Consigliamo di effettuare prove preliminari di applicazione su supporti diversi congiuntamente alle ns. informazioni.