



COLORIFICIO GUELFI SRL

Via G. Benucci 19-21
05100 TERNI (TR) ITALY
Tel.: 0744 611312
www.guelfi.it
mail.: guelfi@guelfi.it

Scheda tecnica

ACRIGUM

PITTURA ACRILICA PER TERRAZZI

Rivestimento elastico composto da resine acriliche in emulsione, farine di quarzo selezionate e pigmenti resistenti alla luce a forte potere riempitivo. Dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura. Ideale anche per la protezione di terrazzi esposti alle intemperie o salsedini marine.

ACRIGUM è dotato inoltre di buone resistenze meccaniche. Reticola con i raggi ultravioletti e non presenta appiccicosità superficiale. Prodotto atossico, inodore e non infiammabile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura, devono essere solidi, puliti, asciutti ed esenti da oli e grassi, vecchie pitture, ruggine, muffa e tutto ciò che possa compromettere l'adesione. In caso di pavimentazione occorre ripristinare le pendenze in quanto il ristagno di acqua per lungo tempo può nuocere alla tenuta del rivestimento. Applicare una mano di isolante STOPEX P e procedere con due mani ACRIGUM. Lo spessore complessivo delle due mani o più dovrà essere compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Il consumo dell'ACRIGUM è pari a 250-300 gr/mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Bianco, Grigio, Rosso, Verde.
APPLICAZIONE	Pennello, rullo.
DILUZIONE	Pronto all'uso, Max 10% con acqua potabile.
RESA	1-2 mq/Lt circa.
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 3 h Sovrapplicazione: 7/8 h Completa: 48-72 h
PESO SPECIFICO	1430-1480 gr / Lt.
CONSERVAZIONE	In confezione integra, ben chiusa, al riparo dal gelo e fonti di calore 1 anno.
TIPOLOGIA RIFIUTI	Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani. Secchio con residui: speciali.

EUH208	Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Può provocare una reazione allergica.
--------	--

Direttiva 2004/42/CE alte	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/i: pitture monocomponenti ad
D.Legs 161/2006 utilizzo	prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010). ACRIGUM nelle condizioni di Contiene meno di 140 g/l di VOC



COLORIFICIO GUELFI SRL

Via G. Benucci 19-21
05100 TERNI (TR) ITALY
Tel.: 0744 611312
www.guelfi.it
mail.: guelfi@guelfi.it

Le informazioni della presente scheda, sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti . Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
Consigliamo di effettuare prove preliminari di applicazione su supporti diversi congiuntamente alle ns. informazioni.