

**pittura murale superlavabile inodore  
per interni**

**facile applicazione  
coprimacchia  
igenizzante  
sbiancante  
per interni  
inodore**



## CARATTERISTICHE

È una idropittura superlavabile ad altissima copertura inodore a finitura opaca. Copre definitivamente macchie di fumo e nicotina impedendone il raffioramento. Rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici e luoghi in prossimità di caminetti o termosifoni (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, cucine, ecc.). In caso di macchie di fumo, nicotina, grassi e oli, pulire con appositi detergenti e lasciar asciugare.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già Pitturati, previo trattamento adeguato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,40 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	55%±0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Acqua potabile 20% Pennello 25% Rullo 30% Spruzzo/Airless
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN13300)	Resa indicativa	7-9 mq/l per mano
Lavabilità	dopo 15 giorni	Numero mani	2-3
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Finezza	Liscia al tatto	COV	4,2 g/l
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)		
Presa di sporco	Molto Bassa		
Confezioni	12-6-1 kg		

## pittura murale superlavabile inodore per inter..

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere CARSON STUCK o MUROTEX oppure stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Importante: applicare 1-2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per bloccare ingiallimenti e annerimenti da nicotina e fumi ed uniformare l'assorbimento.

In presenza di elevato ingiallimento delle pareti, applicare una mano di Plyfond diluita al 20% massimo con acquaragia.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non vernicate.

### APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.