



**riflessi metallici
facile applicazione
traspirante
per interni
lavabile
opaco**



CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo policromatico iridescente con riflessi metallici. Lavabile, traspirante, antigraffio, viene utilizzato nell'arredamento decorativo di ambienti interni, su muri, porte, superfici in legno o metallo preventivamente preparati.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	55%± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato perlescente	Diluizione acqua	Pronto all'uso o max 50% secondo l'attrezzo usato
Lavabilità	Alta	Attrezzi	Pennello spalter, spatola flessibile, frattone e frattone ad angoli stondati.
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Resa indicativa	7-10 mq/l
COV contenuto	3 g/l	Numero mani	2
Confezioni	2,5 - 1 litri	Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa
Presa di sporco	Bassa		

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non vernicate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellossa o rullo nella stessa tinta della finitura.

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

■ APPLICAZIONE

- Finitura Rodin

Appicare il Moonsky tal quale, senza diluizione, con frattazzo in acciaio inox in modo irregolare. Dopo 5-10 minuti, nella fase di ritiro ma prima dell'essiccazione, lasciare con un frattazzo in pvc a bordi stondati inclinandolo di qualche grado con una leggera pressione. L'effetto finale si ottiene incrociando la spatolata, alternando da destra verso sinistra e viceversa.

- Finitura Orsay

Utilizzare come fondo l'UNIDECOR bianco e successivamente applicare il Moonsky diluito al 30% con acqua in due mani con pennello spalter in modo irregolare.

Per questa finitura è possibile ottenere anche l'effetto brillantinato, aggiungendo al Moonsky, il Glitter Argento, Diamante o Oro.

Nel caso di temperature elevate dell'ambiente, per ritardarne l'essiccazione, per non creare delle bruciature nelle giunture si consiglia di nebulizzare un leggero strato superficiale d'acqua.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.