

rivestimento decorativo materico
a rilievo

**decorativo a spessore
multieffetto
traspirante**



CARATTERISTICHE

Rivestimento materico a base di calce minerale a rilievo per ottenere effetti decorativi tipo pietra lavica, pietra rigata, pietraversa, travertino, cemento naturale.

Si può rifinire con decorativi per creare sfumature opache (Vela), perlescenti (Moonsky) o cera (Stonewax).

Facile applicazione, buon potere riempitivo, traspirante.

Si può attintare con coloranti o nei sistemi tintometrici.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo multieffetto materico a rilievo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,70 kg/l	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Resina/Legante	minerale	Diluizione con acqua	Pronto all'uso max 3%
Residuo secco	72%± 0,5	Attrezzi	Spatola, frattone, frattone dentato (3 mm), tampone prato.
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Resa indicativa	1,5-2 mq/l
COV contenuto	6,5 g/l	Numero mani	1
Confezioni	22 - 7 kg	Essiccazione	48 ore completa
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C		
Umidità relativa	<60%		

rivestimento decorativo materico a rilievo

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non vernicate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellossa o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

■ APPLICAZIONE

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM o coloranti universali.

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente diluire con pochissima acqua (3%).

Applicare con spatola dentellata (3-4 mm) e lasciare nel senso del tipo di lavorazione da eseguire (nella direzione del disegno da realizzare).

Lavorare a prodotto fresco realizzando l'effetto desiderato con gli attrezzi specifici.

Attendere l'appassimento per poter iniziare la compattazione, trattando con un frattone, lasciando la superficie ed evitando di non eliminare il disegno sottostante.

Nel caso di appassimento veloce è possibile riprendere la lavorazione nebulizzando con acqua.

È importante attendere 24 ore prima di procedere con l'eventuale prodotto di finitura.

Rifinire superficialmente per creare sfumature opache con il Vela, perlescenti con il Moonsky o con la cera Stonewax.

Dopo 48 ore a finitura asciutta, per ottenere una superficie lavabile ad effetto finale lucido stendere uno strato di VETRIFIX LUCIDO (per un effetto finale opaco utilizzare il VETRIFIX OPACO).

Se si vuole rendere il prodotto impermeabile e duro, con effetto pietra, applicare il rivestimento bicomponente EPOXAQUA incolore.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.