



**morbido effetto ceroso
prevenzione alle muffe
evidenzia le venature
protezione da UV
idrorepellente
non sfoglia
inodore**



CARATTERISTICHE

Impregnante cerato a finitura satinata per il trattamento di protezione e decorazione del legno posto all'esterno ed all'interno.

Penetra in profondità, non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini.

Indicato per il trattamento di costruzioni e strutture di legno esposti all'acqua ed al sole.
Garantisce un'ottima protezione dal degrado causato da agenti atmosferici, muffa, funghi e parassiti.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su legno non trattato o precedentemente impregnato su serramenti e rivestimenti, travature e arredi da giardino, perlinature e balconi, cottages e staccionate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	27	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato	Diluizione	Acquaragia max 5%
Resist/Lavaggio	Alta	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Resist/Salino	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l per mano
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Numero mani	2
COV contenuto	max 130 g/l (cat.e/BA)	Essiccazione	fuori polvere in 2-3 ore, sopraverniciabile 24 ore.
Confezioni	14-2,5 - 0,75 litri		

impregnante cerato all'acqua

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Superfici in legno nuovo

Eliminare tracce di resina, sporco, polvere e vecchie vernici.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno.

Carteggiare omogeneamente il supporto per uniformare gli assorbimenti.

Applicare una mano di impregnante Vernis Impregnante Aqua.

Successivamente dare una leggera carteggiatura e pulire la superficie.

Procedere con almeno due o tre mani di VERNIS EFFETTO CERA nella tinta prescelta.

Superfici in legno già verniciato

Asportare totalmente tutti gli strati di vernice presenti, ancorate o disancorate, con appropriati mezzi fisici (svernicatori) o meccanici (spazzole, carta abrasiva etc...).

Soffiare energicamente in direzione delle fibre del legno scoperto, assicurandosi la completa rimozione della polvere annidata nei pori.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico nella stessa tonalità del legno.

Quindi dopo perfetta essiccazione, procedere all'impregnazione con Wood Paint e completare come sopra.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore (il tono verrà più marcato eseguendo più mani, per non scurire troppo il legno da decorare, finire con una mano di VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO INCOLORE).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.