

**bianco opaco
riempitivo
su legno, ferro e muro
facilmente carteggiabile
tenace aderenza
rapida essiccazione**



CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo cementante bianco opaco con elevata copertura, buona dilatazione, rapida essiccazione e facile carteggiabilità.

Per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti in legno, ferro e pareti nuove o già precedentemente vernicate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 - 1,70 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	58%±2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Spessore/mano	40-70 micron	Diluente	Acquaragia minerale
Aspetto del film	Opaco	Pennello	Max 5%
Colore	Bianco	Rullo	Max 5%
COV contenuto	290 g/l (cat.I/BS)	Pistola/Airless	10 - 20%
Confezioni	2,5 - 0,50 litri	Resa indicativa	5 - 6 mq/l per mano
		Numero mani	1-2
		Essiccazione	3 - 5 ore al tatto 24 ore sopraverniciabile 24 - 30 ore profondità

pittura opaca di fondo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno

Carteggiare leggermente per eliminare le fibre sollevate del legno.

Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici vernicate.

Eliminare eventuali presenze di resine proprie del legno.

Stuccare le superfici con stucco 4U, carteggiare ed eliminare la polvere.

- Intonaci e muri:

Assicurarsi che le pareti siano asciutte e ben consolidate.

Rimuovere spazzolando e lavando le efflorescenze presenti.

Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici vernicate.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere Carson Stuck o stucco in pasta Ready.

Carteggiare le stuccature con carta vetro.

Eliminare la polvere di carteggiatura.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acquaragia minerale come da scheda.

Applicare su fondo asciutto e pulito 2 mani di SINTAL.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acquaragia minerale subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Infiammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.